



news|ate
contemporary | concept



news|ate
contemporary | concept

Tutto il calore, la forza e la matericità della **pietra**, in un materiale assolutamente **contemporaneo**.

All the warmth, strength and texture of stone, in a totally modern material.

Toute la chaleur, la force et la matière de la pierre, dans un matériau absolument contemporain.

Die ganze Wärme, Stärke und Stofflichkeit von Stein zusammengefasst in einem absolut zeitgemäßen Material.

mu|tidark



multidark

30X60,4 (12"X24") - **45X45 (17^{3/4}X17^{3/4})** - **30X30 (12"X12")** - **15X15 (6"X6")**

gres porcellanato colorato in massa - digitale | porcelain tiles coloured through the body - digital
grès cérame coloré en plein masse - digital | Durchgefärbtes Feinsteinzeug - digital



NewSlate Multidark

30x60,4 |  7 pz | R11



NewSlate Multidark

45x45 |  7 pz | R11



NewSlate Multidark

30x30 |  11 pz | R11



NewSlate Multidark

15x15 |  44 pz | R11




NewSlate Multidark Mosaico

30x30 |  11 pz |





NewSlate Multidark Wall

30x45 |  4 pz |




NewSlate Multidark

battiscopa | **8x30** |  25 pz



NewSlate Multidark

step | **30x30** |  11 pz

multidark



multiight

30X60,4 (12"X24") - **45X45** (17^{3/4}"X17^{3/4}") - **30X30** (12"X12") - **15X15** (6"X6")

gres porcellanato colorato in massa - digitale | porcelain tiles coloured through the body - digital
grès cérame coloré en plein masse - digital | Durchgefärbtes Feinsteinzeug - digital



NewSlate Multilight

30x60,4 |  7 pz | R11



NewSlate Multilight

45x45 |  7 pz | R11



NewSlate Multilight

30x30 |  11 pz | R11



NewSlate Multilight

15x15 |  44 pz | R11




NewSlate Multilight Mosaico

30x30 |  11 pz |





NewSlate Multilight Wall

30x45 |  4 pz |




NewSlate Multilight

battiscopa | **8x30** |  25 pz

















NewSlate Multilight

step | **30x30** |  11 pz

multilight



caratteristica tecnica technical characteristic caracteristic Technische eigenschaft	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme	Imballi packing emballage verpackkung	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt	
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Cemà	30x60,4	9,2	7	1,27	18,00	40	50,80	940,00
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Cemà	45x45	9,2	7	1,42	18,00	48	68,16	1252,00
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Cemà	30x45 wall	9,2	4	0,54	18,00	33	17,82	346,00
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit	 ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme according to conformes Cemà	30x30	9,2	11	1,00	18,00	48	48,00	889,00
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	conforme according to conformes Cemà	30x30 mosaico	9,2	11	1,00	18,00	30	30,00	565,00
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistenti résistant widerstandsfähig	resistenti résistant widerstandsfähig	30x30 step	9,2	11	-	-	-	-	-
fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers	R11	15x15	9,2	44	1,00	18,00	44	44,00	817,00
coefficiente di attrito statico static coefficient of friction	 ASTM C1028	DRY: >0,60 WET: >0,60		8x30 bat.	9,2	25	-	-	-	-	-
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza d'acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers	A+B								
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Maßeigenschaften	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur size and size ± 0,6% spessore / thickness / épaisseur / Stärke ± 0,0% ortogonalità / leveling / orthogonalität ± 0,6% planarità / flatness / planarité / Ebenflächigkeit ± 0,5%	conforme according to conformes Cemà								
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion thermique linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C								
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Cemà								
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux tâches Fleckenfestigkeit	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Cemà								
durezza superficiale (scala Mohs) moht hardness dureté superficielle à la rayure ritzhärte der oberfläche	 EN 101	≥ 6	8								



sede commerciale e amministrativa: via mosca 38
41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 (0)536 867 011
fax italia +39 (0)536 867 060
fax export +39 (0)536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesceramica.it